

AUSTRALIA

SCHEMA TECNICA

Technical data sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics

Pellame	Bovino extraeuropeo	Raw material	Extra-European bovine hide
Concia	Al cromo	Tannage	Chrome tanning
Tintura	All'anilina	Dyeing	Aniline dyed
Rifinitura	Polimeri pigmentati	Finish	Pigmented polymers
Tipologia	Smerigliato	Leather type	Corrected grain
Superficie media	4,20 m ²	Average size	45.00 SqFt
Spessore	0,9-1,1 mm	Thickness	0.9-1.1 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 4 Scala grigi 500 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	250 cicli ≥ 4 Scala grigi 250 cycles ≥ 4 Grey scale
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino Alkaline perspiration rubbing fastness	UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi 80 cycles ≥ 3/4 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 Scala dei blu ≥ 5 Blue scale
Adesione della rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	≥ 2 N/Cm
Resistenza alla flessione a secco Flexing endurance- dry	UNI EN ISO 5402	≥20.000 Cicli nessun danno ≥20,000 Cycles no damage
Determinazione del pH Determination of pH	UNI EN ISO 4045	≥ 3,2
Resistenza allo strappo pantalone Tear strength – Single edge tear	UNI EN ISO 3377-1	≥20 N
Reazione al fuoco Burning behaviour	UNI EN ISO 1021-1: 2006 1021-2: 2006	Passa il test Pass