

# NUBUCK

## SCHEDA TECNICA

### Technical data sheet

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### Technical characteristics

|                  |                        |              |                      |
|------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Pellame          | Bovino europeo         | Raw material | European bovine hide |
| Concia           | Al cromo               | Tannage      | Chrome tanning       |
| Tintura          | All'anilina            | Dyeing       | Aniline dyed         |
| Rifinitura       | All'anilina            | Finish       | Aniline              |
| Tipologia        | Nubuck, grana naturale | Leather type | Nubuck natural grain |
| Superficie media | < 5,00 m <sup>2</sup>  | Average size | < 54.00 SqFt         |
| Spessore         | 1,2-1,3 mm             | Thickness    | 1.2-1.3 mm           |

| Parametro<br>Test                                                                                   | METODO DI<br>PROVA<br>Test method | VALORI GARANTITI<br>Minimal Value                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Solidità del colore allo strofinio a secco<br>Dry rubbing fastness                                  | UNI EN ISO 11640                  | 20 cicli ≥ 2 Scala grigi<br>20 cycles ≥ 2 Grey scale |
| Solidità del colore allo strofinio a umido<br>Wet rubbing fastness                                  | UNI EN ISO 11640                  | 5 cicli ≥ 2 Scala grigi<br>5 cycles ≥ 2 Grey scale   |
| Solidità del colore allo strofinio<br>con sudore alcalino<br>Alkaline perspiration rubbing fastness | UNI EN ISO 11640                  | 5 cicli ≥ 2 Scala grigi<br>5 cycles ≥ 2 Grey scale   |
| Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno<br>Light fastness to artificial Xenon light           | UNI EN ISO 105 B02                | ≥ 1/2 Scala dei blu<br>≥ 1/2 Blue scale              |
| Determinazione del pH<br>Determination of pH                                                        | UNI EN ISO 4050                   | pH ≥ 3,5                                             |
| Indice di differenza (solo per pH < 4)<br>Difference figure (only for pH < 4)                       | UNI EN ISO 4050                   | ΔpH ≤ 0,7                                            |
| Resistenza allo strappo pantalone<br>Tear strength – Single edge tear                               | UNI EN ISO 3377-1                 | ≥ 20 N                                               |
| Reazione al fuoco<br>Burning behaviour                                                              | BS 5852 Part 0+1                  | Passa il test<br>Pass                                |

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.  
Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same color tone from one lot to another.