



Scheda di sicurezza

Eclipse Premium

1. Identificazione della Società:

Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden.

Telefono Int: +46-457-710 00, Fax. Int: +46-457-705 45, 710 20.

2. Composizione:

Polimero - Plastificante - Stabilizzatore - Filler - Pigmento – Rinforzo superficiale.

Non è definito per questo prodotto il numero CAS o CEE, poiché non esiste un sistema di classificazione per questo prodotto.

3. Identificazione dei pericoli:

Nessun pericolo per la salute.

4. Misure di primo soccorso:

Non rilevante.

5. Misure antincendio:

Il prodotto è generalmente resistente all'innescio.

Reazione al fuoco:

EN ISO 13501-1; Classe B_{fl} s1.

EN ISO 9239-1; ≥ 8 kW/m².

EN ISO 11925-2; superato.

a. Mezzi di estinzione - acqua, schiuma, anidride carbonica o polvere asciutta.

b. Mezzi di estinzione non idonei - nessuno.

c. Prodotti di combustione – acido cloridrico, anidride carbonica e monossido di carbonio.

d. Rischi per esposizione ai prodotti della combustione – l'acido cloridrico è corrosivo e pericoloso all'inalazione.

e. Osservare le normali procedure antincendio.

6. Misure in caso di rilascio accidentale:

Non sono necessarie misure speciali.

7. Handling And Storage:

Mantenere i rotoli in piedi per evitarne la caduta ed eliminare il rischio di incidenti personali.

Conservare nella confezione originale e in luogo asciutto.

Peso del prodotto 3.00 kg/m².

EN 426 rotoli. I rotolo circa 23 metri lineari x 200 cm, = 46 m². Peso totale dei rotoli 144.9 kg.

EN 427 Piastre. 61 x 61 cm, 16 piastre/scatola = 5.95 m².

Sono necessarie una doppia movimentazione manuale o sollevamento meccanico.

8. Controllo dell'esposizione e protezione individuale:

Non sono necessarie misure speciali.

9. Proprietà fisiche e chimiche:

Aspetto – pavimento vinilico omogeneo (solido).

pH - non rilevante.

Punto di fusione/range – Nessun punto di fusione. Il materiale rammollisce, a partire da + 60°C.

Infiammabilità (solidi) – non rilevante.

Limite superiore di esplosività (%) – non rilevante.

Rischio di esplosione – non esplosivo.

Potenza vapore (Pa) – non rilevante.

Solubilità in acqua (g/dm³) – 0.0 g/m³.

Fattore di ripartizione (n-ottano/acqua) (log P) – non rilevante.

Miscibilità (g/dm³) – non rilevante.

Conducibilità (S) – non rilevante.

Solubilità in organico (specificare solvente e quantità) - insolubile in acqua e chimicamente inerte.

Odore – no.

Punto di ebollizione/range (°C) – non rilevante.

Punto di infiammabilità (°C) – non rilevante (vedere punto 5).

Auto-infiammabilità (°C) – non rilevante (vedere punto 5).

Limite inferiore di esplosività (%) – non rilevante.

Caratteristiche della combustione - vedere punto 5.

Densità relativa – 1.575 kg/dm³.

Liposolubilità (mg/100g) – non rilevante.

Densità vapore (g/cm³) – non rilevante.

Velocità di evaporazione (g/s) – non rilevante.

Viscosità (mPa x s) – non rilevante.

Sostanze volatili (% massa) – 0.0.

10. Stabilità e reattività:

Non ci sono condizioni fisiche particolari che devono essere evitate.

11. Informazioni tossicologiche:

Nessun effetto tossicologico conosciuto.

12. Informazioni ecologiche:

Prodotto stabile, non sono noti effetti negative sull'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento:

Nessuna precauzione particolare. Secondo la legislazione.

EWC 170203

14. Informazioni sul trasporto:

Nessuna precauzione particolare. Informazioni come da punto 7.

15. Informazioni sulla regolamentazione:

Non è richiesta un'etichetta speciale.

16. Ulteriori informazioni:

I pavimenti vinilici non sono classificati come prodotti chimici e non sono soggetti all'obbligo di renderne conto. Queste informazioni sono su base volontaria e riportano solo quanto ritenuto rilevante.

Ulteriori informazioni relative all'Eclipse Premium possono essere trovate nella scheda tecnica dell'Eclipse Premium e da Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden.

Telefono. Int: +46-457-710 00, Fax. Int. +46-457-705 45, 710 20.