



## **Scheda di Sicurezza**

### **Standard Plus**

**1. Identificazione della Società:**

Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden.

Telefono. Int: +46-457-710 00, Fax. Int: +46-457-705 28, 710 20.

**2. Composizione:**

Polimero - Plastificante - Stabilizzatore - Filler - Pigmento.

Non è definito per questo prodotto il numero CAS o CEE.

**3. Identificazione dei pericoli:**

Nessun pericolo per la salute o sintomi.

**4. Misure di primo soccorso:**

Non rilevante.

**5. Misure antincendio:**

Il prodotto è generalmente resistente all'innescio.

Reazione al fuoco:

DIN 4102; B1.

BS 476: Part 7, 1997; Classe 1.

EN ISO 13501-1; Classe B<sub>fl</sub> s1.

EN ISO 9239-1;  $\geq 8$  kW/m<sup>2</sup>.

EN ISO 11925-2; pass.

Marine equipment; IMO FTPC Part 5 and 2, IMO Res A653; 0575.

a. Mezzi di estinzione - acqua, schiuma, anidride carbonica o polvere asciutta.

b. Mezzi di estinzione non idonei - nessuno.

c. Prodotti di combustione – acido cloridrico, anidride carbonica e monossido di carbonio.

d. Rischi per esposizione ai prodotti della combustione – l'acido cloridrico è corrosivo e pericoloso all'inalazione.

e. Osservare le normali procedure antincendio.

**6. Misure in caso di rilascio accidentale:**

Non sono necessarie misure speciali.

**7. Manipolazione e immagazzinamento:**

Mantenere i rotoli in piedi per evitarne la caduta ed eliminare il rischio di incidenti personali.

Conservare nella confezione originale e in luogo asciutto.

Peso del prodotto  $3.5 \text{ kg/m}^2$ .

EN 426 Rotoli. I rotolo circa 20 metri lineari x 200 cm, =  $40 \text{ m}^2$ . Peso totale dei rotoli 140 kg.

EN 427 Piastre. 50 x 50 cm, 24 piastre/scatola =  $6.0 \text{ m}^2$ .

30 x 30 cm, 52 piastre/scatola =  $4.68 \text{ m}^2$ .

Sono necessarie una doppia movimentazione manuale o sollevamento meccanico.

**8. Controllo dell'esposizione e protezione individuale:**

Non sono necessarie misure speciali.

**9. Proprietà fisiche e chimiche:**

Aspetto – pavimento vinilico omogeneo (solido).

pH – non rilevante.

Punto di fusione/range – Nessun punto di fusione. Il materiale rammollisce, a partire da  $+ 60^\circ\text{C}$ .

Infiammabilità (solidi) – non rilevante.

Limite superiore di esplosività (%) – non rilevante.

Rischio di esplosione – non esplosivo.

Potenza vapore (Pa) – non rilevante.

Solubilità in acqua ( $\text{g/dm}^3$ ) –  $0.0 \text{ g/m}^3$ .

Fattore di ripartizione (n-ottano/acqua) (log P) – non rilevante.

Miscibilità ( $\text{g/dm}^3$ ) – non rilevante.

Conducibilità (S) – non rilevante.

Solubilità in organico (specificare solvente e quantità) - insolubile in acqua e chimicamente inerte.

Odore - no.

Punto di ebollizione/range ( $^\circ\text{C}$ ) – non rilevante.

Punto di infiammabilità ( $^\circ\text{C}$ ) – non rilevante (vedere punto 5).

Auto-inflammabilità ( $^\circ\text{C}$ ) – non rilevante (vedere punto 5).

Limite inferiore di esplosività (%) – non rilevante.

Caratteristiche della combustione – vedere punto 5.

Densità relativa –  $1.75 \text{ kg/dm}^3$ .

Liposolubilità ( $\text{mg/100g}$ ) – non rilevante.

Densità vapore ( $\text{g/cm}^3$ ) – non rilevante.

Velocità di evaporazione ( $\text{g/s}$ ) – non rilevante.

Viscosità ( $\text{mPa} \times \text{s}$ ) – non rilevante.

Sostanze volatili (% massa) – 0.0.

**10. Stabilità e reattività:**

Non ci sono condizioni fisiche particolari che devono essere evitate.

**11. Informazioni tossicologiche:**

Nessun effetto tossicologico conosciuto.

**12. Informazioni ecologiche:**

Prodotto stabile, non sono noti effetti negative sull'ambiente.

**13. Considerazioni sullo smaltimento:**

Nessuna precauzione particolare. Secondo la legislazione.

EWC 170203

**14. Informazioni sul trasporto:**

Nessuna precauzione particolare. Informazioni come da punto 7.

**15. Informazioni sulla regolamentazione:**

Non è richiesta un'etichetta speciale.

**16. Altre informazioni:**

I pavimenti vinilici non sono classificati come prodotti chimici e non sono soggetti all'obbligo di renderne conto. Queste informazioni sono su base volontaria e riportano solo quanto ritenuto rilevante.

Ulteriori informazioni relative allo Standard Plus possono essere trovate nella scheda tecnica dello Standard Plus e da Tarkett AB, S-372 81 Ronneby, Sweden.

Telefono Int: +46-457-710 00, Fax. Int. +46-457-705 28, 710 20.

Ronneby 2003-12-30.