



ACOUSTIC			
Classificazione	Norma	Unità	
Norma del prodotto		EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874	33-42	
Caratteristiche	Norma	Unità	
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	Doga: 17,78 x 121,28
			Piastra: 45,08 x 90,80
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	mm	0,55
Abrasiona	EN 660-2	gruppo	T
Contenuto dell'agente legante	ISO 10582	tipo	I
Peso Totale	EN ISO 23997	g/m²	9 600
Prestazioni	Norma	Unità	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Classe di resistenza al fuoco	EN 13501-1	classe	B _s -s1
Riduzione rumore d'urto (rumore d'urto: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	18
Perforazione residua	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Resistenza alla sedia a rotelle	ISO 4918	ciclo	25 000 / tipo W (senza danni)
Riscaldamento a pavimento	EN 12524	gradi	≤ 27°C (massimo)
Resistenza termica	EN 12667	(m2.k)/W	0,041
Formazione cariche elettrostatiche	EN 1815	kV	- 0,2 kV, Antistatico
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	---	Gruppo R10
Resistenza allo scivolamento (coef.)	EN 13893	---	≥ 0,30° (Classe DS)
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02	Gradi	> 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		Buono
Trattamento superficie			Trattamento poliuretanico Vernice ceramica antigraffio
Ambiente	Norma	Unità	
Emissioni VOC	ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldeide a 28 giorni	ISO 16000-3	µg/m³	Non rilevato
REACH (Reg. Europeo)		Conforme con il Regolamento REACH 1907/2006/CE	
Descrizione			
Descrizione prodotto		Pavimento in PVC rigido al 100% in piastra e in doga in applicazione a clip: UNICLIC® (clic tradizionale sui lati lunghi), pieghevole UNILIN (clic piatto sui lati corti). Micro smusso su tutti e 4 i lati. Lo strato di usura ha un trattamento PU per facilitare la manutenzione	
Consigli d'uso		Uffici, locali commerciali e halls	
Garanzia		5 anni in uso commerciale (secondo condizioni)	
Confezione		Confezioni da 10 doghe 17,78 x 121,28 cm = 2,15 m², confezioni da 4 piastre 45,08 x 90,80 cm = 1,64 m²	
Posa		Supporto piatto, liscio, asciutto e pulito. Composto levigante classificato P3 Incollato con un'emulsione acrilica ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: <i>Giunta di divisione obbligatoria</i> ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: <i>Giunta di divisione raccomandata</i> ≥ 900 m² or ≥ 30 ml: <i>Giunta di divisione obbligatoria</i>	
Manutenzione		Lavare con panno e detergente neutro. Pulizia quotidiana con scopa o aspirapolvere. Evitare l'uso di ruote e cuscinetti in gomma.	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041:2004



ACOUSTIC			
Classification	Standard	Unit	
Product standard		EN ISO 10582	
European classification	EN ISO 10874	33-42	
Characteristics	Standard	Unit	
Dimensions	EN ISO 24342	cm	Plank: 17,78 x 121,28
			Tile: 45,08 x 90,80
Overall thickness	EN ISO 24346	mm	6
Wear layer thickness	EN ISO 24340	mm	0,55
Abrasion	EN 660-2	group	T
Binding agent content	ISO 10582	type	I
Total weight	EN ISO 23997	g/m²	9 600
Performances	Standard	Unit	
Dimensional stability	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Fire behaviour	EN 13501-1	class	B _f -s1
Impact sound reduction (shock noise: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	18
Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Castor chair suitability	ISO 4918	cycle	25 000 / type W (without damage)
Underfloor heating	EN 12524	degree	≤ 27° C (maximum)
Thermal conductivity resistance	EN 12667	(m2.k)/W	0,041
Static electrical propensity	EN 1815	kV	- 0,2 kV, Antistatic
Slip resistance	DIN 51130	---	Group R10
Slip resistance (coef.)	EN 13893	---	≥ 0,30° (Rank DS)
Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02	Degrees	> 6
Chemical resistance	EN ISO 26987		Good
Surface treatment			Polyurethane treatment Antiscratch ceramic varnish
Environement	Standard	Unit	
VOC Emissions	ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldehyde at 28 days	ISO 16000-3	µg/m³	Undetected
REACH (European rules)			Compliant with the current standard REACH 1907/2006/CE
Description			
Product description		Flooring 100% rigid PVC tiles and planks and equipped with a clipping system: UNICLIC® (traditional click on the long sides), unilin fall down (click flat on the short sides). Micro chamfer on all 4 sides. The wear layer benefits from a PU treatment for easy maintenance.	
Usage tips		Offices, commercial premises and halls	
Guarantee		5 years in commercial use (according to conditions)	
Conditioning		Box of 10 planks 17,78 x 121,28 cm = 2,15 m², box of 4 tiles 45,08 x 90,80 cm = 1,64 m²	
Implementation		Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 LEVELLING compound Bonded with acrylic latex ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: <i>Mandatory splitting joint</i> ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: <i>Splitting recommended joint</i> ≥ 900 m² or ≥ 30 ml: <i>Mandatory splitting joint</i>	
Maintenance tips		Mopping with a neutral detergent. Daily cleaning with a broom or vacuum. Avoid pads and rubber casters.	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041:2004



ACOUSTIC			
Classification	Normes	Unités	
Norme produit		EN ISO 10582	
Classement Européen	EN ISO 10874	33-42	
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame: 17,78 x 121,28
			Dalle: 45,08 x 90,80
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m²	9 600
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Classement feu	EN 13501-1	class	B _s -s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	18
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Résistance chaises à roulettes	ISO 4918	cycle	25 000 / type W (sans dommage)
Chauffage par le sol	EN 12524	degree	≤ 27°C (maximum)
Résistance thermique	EN 12667	(m2.k)/W	0,041
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	- 0,2 kV, Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	---	Groupe R10
Glissance (coef.)	EN 13893	---	≥ 0,30° (Classe DS)
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	Degrees	> 6
Résistance produits chimiques	EN ISO 26987		Bonne
Traitement de surface			Traitement Polyuréthane (PU) Vernis Ceramic Antiscratch
Environnement	Normes	Unités	
Émissions dans l'air: TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m³	Non détecté
REACH (Règlement européen)			Conforme norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit		Revêtement de sol 100 % PVC rigide en dalle et en lame en pose clipsable: UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés), Fold-down unilin (clic à plat sur les petits côtés). Micro chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement PU pour faciliter l'entretien	
Conseils d'utilisation		Bureaux, locaux commerciaux et halls	
Garantie		5 ans en usage commercial (selon conditions)	
Conditionnement		Carton de 10 lames 17,78 x 121,28 cm = 2,15 m², carton de 4 dalles 45,08 x 90,80 cm = 1,64 m²	
Mise en œuvre		Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3 Collé avec une émulsion acrylique ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: Joint de fractionnement obligatoire ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: Joint de fractionnement conseillé ≥ 900 m² or ≥ 30 ml: Joint de fractionnement obligatoire	
Conseils d'entretien		Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

