

VINILICO
OMOGENEO
COMPATTO

iQ Granit

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE		STANDARD	iQ Granit
Tipo di pavimentazione		ISO 10581 – EN 649	Pavimento vinilico omogeneo monostrato Tipo I.
Marcatura CE		EN 14041	Si
Classificazione		ISO 10874 – EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43
Certificazione ISO			Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD	iQ Granit
iQ PUR			Si
Spessore totale		ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Spessore strato di usura		ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Peso totale/m²		ISO 23997 – EN 430	2800 g
Formati	ISO 24341 – EN 426 Rotoli		Circa 25 metri lineari x 200 cm Art. no. 3040_ _ _ 3 cifre colore Art. no. 3218_ _ _ (Multicolour) 3 cifre colore Art. no. 21050_ _ _ (iQ Granit Micro) 3 cifre colore
	ISO 24342 – EN 427 Piastre		61.0 x 61.0 cm – 14 piastre/scatola = 5.21 m² Art. no. 3243_ _ _ 3 cifre colore Art. no. 3044_ _ _ (Multicolour) 3 cifre colore Art. no. 21051_ _ _ (iQ Granit Micro) 3 cifre colore
PERFORMANCE TECNICHE		STANDARD	iQ Granit
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Classe B _{s1} ≥ 8 kW/m² Superato
Marine equipment	IMO FTPS Parte 5 e 2 IMO Res. A653		 0575
Emissioni VOC totali	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Indoor air quality FloorScore		≤ 10 µg/m³ (dopo 28 giorni) Confermata Platino SCS certified
Clean room	ISO 14644-1 ASTM F24 F51		ISO class 4 Classe A
Facilità di decontaminazione	ISO 8690 – DIN 25415		Eccellente
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987 – EN 423		Eccellente
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2		R9 ≥ 0.3 Basso rischio di scivolamento
Wet room approval	EN 13553 Allegato A		Impermeabile
Abrasione			
Perdita in volume	EN 660: Parte 2		Gruppo T: ≤ 2.0 mm³
Impronta residua	ISO 24343-1 – EN 433		Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Valore medio misurato: 0.02 mm
Stabilità dimensionale	ISO 23999 – EN 434		≤ 0.40 % per rotoli ≤ 0.25 % per piastre
Test sedia a rotelle	ISO 4918 – EN 425		Adatto
Flessibilità	ISO 24344 – EN 435		Superato
Reazione all'elettricità statica	EN 1815		< 2 kV
Riscaldamento a pavimento			Adatto – max 27°C
Resistenza termica	EN 12667		Circa 0.01 m² K/W
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02		≥ livello 7
Resistenza ai batteri	ISO 846:Part C		Non favorisce la proliferazione

Resistenza della saldatura	EN 684	Valore medio: ≥ 400 N/50 mm
Colori		50 iQ Granit 1 Multicolour* 12 iQ Granit Micro

*) iQ Granit Multicolour non è approvato per l'uso in base alla direttiva IMO.

Sebbene le informazioni riportate siano inserite con la massima cura, i dati possono essere soggetti a modifiche (10/2015).

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nerofumo macchiando in modo indelebile la pavimentazione.