

METEOR 55-70 Scheda tecnica

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Meteor 55	Meteor 70
Tipologia di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo compatto	Pavimento vinilico eterogeneo compatto
Certificazione CE	EN 14041	Si	Si
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 33 Industriale: 42	Commerciale: 34 Industriale: 43
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Meteor 55	Meteor 70
Spessore totale	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0.55 mm	0.70 mm
Peso totale/m ²	EN ISO 23997	2300 g	2650 g
Trattamento superficiale		Top Clean™	Top Clean™
Contenuto leganti strato di usura	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Imballo	EN ISO 24341 Rotoli	Approx. 23 r m x 200 cm Art. no. 25106 _ _ _ 3 cifre codice colore Approx. 23 r m x 400 cm Art. no. 25105 _ _ _ 3 cifre codice colore	Approx. 23 r m x 200 cm Art. no. 25104 _ _ _ 3 cifre codice colore Approx. 23 r m x 400 cm Art. no. 25103 _ _ _ 3 cifre codice colore
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Meteor 55	Meteor 70
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Riduzione acustica	EN ISO 717/2 NF S31-074	13dB Classe C	7dB Classe C
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Miglior valore misurato: 0.05 mm	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Miglior valore misurato: 0.04 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} s1 incollato su cemento e sottofondi in legno	B _{fl} s1 incollato su cemento e sottofondi in legno
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R10 ≥ 0.30
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno	Nessun danno
Emissioni VOC	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³	≤ 100 µg/m ³
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Elevata resistenza	Elevata resistenza
Scarica elettrostatica	EN 1815 EN 1081	< 2kV su cemento R ₁ > 10 ⁹ Ω	< 2kV su cemento R ₁ > 10 ⁹ Ω
Resistenza termica	EN 12667	0.02 m ² K/W	0.02 m ² K/W
Riscaldamento a pavimento		Idoneo	Idoneo
Colori		26	26

Le informazioni sopra riportate sono soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (10/16).

Si consiglia di seguire la istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Referenza	NCS No.	Cordolo
000	S 3020-Y10R	1287 432
001	S 4020-Y20R	1287 153
002	S 5020-Y20R	1287 477
003	S 5020-Y30R	1294 429
004	S 3005-Y20R	1287 501
005	S 3005-Y20R	1291 839
006	S 4010-Y30R	1287 560
007	S 6005-Y20R	1287 556
008	S 3005-Y50R	1287 696

Referenza	NCS No.	Cordolo
009	S 4005-Y50R	1287 591
010	S 3005-Y20R	1287 544
011	S 5502-Y	1287 308
012	S 2005-Y30R	1287 402
013	S 4005-Y20R	1287 575
014	S 4010-Y10R	1287 737
015	S 5005-Y20R	1287 537
016	S 2005-Y50R	1287 805
017	S 4502-R	1287 730

Referenza	NCS No.	Cordolo
018	S 5502-Y	1287 525
019	S 7502-Y	1287 576
084	S 3020-Y	1287 426
085	S 3010-B90G	1287 149
086	S 3020-Y60R	1287 286
087	S 3502-Y	1287 532
088	S 4005-Y50R	1291 847
090	S 2502-Y	1287 290

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

Meteor 55

100 %
17 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE Technology

≤ 100µg/m³
Better Indoor Air Quality

* EXCEPT RECYCLED CONTENT

*TVOC AT 28 DAYS

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

Meteor 70

100 %
14 %
Recyclable
Recycled content

PHthalate FREE Technology

≤ 100µg/m³
Better Indoor Air Quality

* EXCEPT RECYCLED CONTENT

*TVOC AT 28 DAYS

Meteor 55
0132-0062-DoP-2016-01
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: TARKETT GÖL SA
2 Op der Saag, L-9779 Lentzeweiler

EN 14041:2004

According to European Classification
ISO 10874 - EN 685

Meteor 70
0132-0061-DoP-2016-01
<http://professionals.tarkett.com>
Manufactured by: TARKETT GÖL SA
2 Op der Saag, L-9779 Lentzeweiler

EN 14041:2004

According to European Classification
ISO 10874 - EN 685



www.professionals.tarkett.com