

DESCRIZIONE

Resina poliuretanica mono/bicomponente all'acqua.
Elevate proprietà di impermeabilizzazione della maggior parte delle fibre tessili naturali e sintetiche.
Ottime proprietà meccaniche.
Ottima resistenza all'acqua.
Buona resistenza ai solventi
Discreta permeabilità al vapore

IMPIEGHI

Prodotto formulato per applicazioni verticali su parati in TNT e fibra di vetro.
Il film prodotto garantisce l'ottima pulibilità dei rivestimenti e ne permette l'applicazione all'interno delle docce per il rivestimento delle sole pareti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte.
I parati da rivestire devono essere ben adesi al supporto.

N.B. La corretta preparazione delle superfici è essenziale per garantire l'adeguata durata dei materiali applicati.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Uso monocomponente:

agitare il componente A e utilizzare tale e quale.

Uso bicomponente:

agitare A, aggiungere 10%* B e miscelare.
Eseguita la miscelazione, attendere 5 minuti. Agitare nuovamente e applicare tale e quale.

* E' possibile diluire max 5-10% il prodotto per ottenere il rallentamento dell'essiccazione, ma ciò diminuirà le proprietà tixotropiche del prodotto aumentando il rischio di colatura nell'applicazione verticale.

APPLICAZIONE

Ciclo consigliato

Monocomponente + Bicomponente.
Applicare con rullino in microfibra 1 mano incrociata di componente A tal quale, utilizzato come monocomponente. A distanza di 3/4 ore, senza carteggiatura, applicare 1 mano finale di prodotto bicomponente catalizzato al 10%. Anche per la mano finale utilizzare rullino microfibra, incrociando le rullate.

Nel caso sia richiesta una finitura più opaca e naturale, è possibile applicare entrambe le mani nella versione monocomponente, anche in zone a contatto con acqua, ad esclusione delle docce.

CONSUMI

Mano Monocomponente (I) = 75-85 gr./mq
Mano Bicomponente (II) = 55-65 gr./mq

SPECIFICHE TECNICHE

COLORE:	opale
PESO SPECIFICO:	A 1,032 B 1,060 Miscela 1,034 (±0,05)gr./cm³. a 20° C.- 60% U.R.
CONTENUTO COV PROD.PURO	120 g/l
SOTTOCATEGORIA DI APPARTENENZA PER DGLS 161/2006 E RELATIVI LIMITI DI CONTENUTO MAX COV	Cat. A/j (BA) 140 g/l (gen2007) 140 g/l (gen2010)
GRADO DI OPACITA' (Novo gloss)	60° (circa 10 gloss misurata su tappezzeria)
POT-LIFE	120 minuti
CONSUMO:	1° mano 75-85 gr/mq 2° mano 55-65 gr/mq
RAPPORTO TRA I COMPONENTI IN (PESO):	Uso bicomponente A= 100 B= 10
PUNTO DI INFAMMABILITA':	non applicabile
RICOPERTURA :	Monocomponente 6/8 h Bicomponente 5/7 h
SECCO AL TATTO:	1 h. (20°C - 60% U.R.)
CONDIZIONI PER L' UTILIZZO:	Temperature comprese tra i 10°C ed i 30°C - U.R. < 70%
PULIZIA ATTREZZI:	acqua
MAGAZZINAGGIO:	9 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

CARATTERISTICHE

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Rezina non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.