

DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,50
Spessore dello strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	1,14
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3090
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	20
CLASSIFICAZIONE			
Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: test rampa con acqua	DIN 51 130	Classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0,25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Azione batterio-statica (MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99% inibisce la crescita
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
MARCATURA CE DI CONFORMITA'			
	EN 14041	-	
		-	

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la migliore difesa contro le infezioni.