

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00
Spessore dello strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,85
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2460
Larghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	20

CLASSIFICAZIONE

Norma / specifiche del prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
Rugosità superficiale R _{tm}	-	μm	R _z ≥ 20
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: test rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: test rampa con acqua	DIN 51097	classe	B
Resistenza allo scivolamento: – test rampa	EN 13845 (allegato C)	classe	ESf-ESb

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 10582	tipo	I
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,05
Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.K)	0,25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	PUR
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Azione batterio-statica (MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99% Inibisce la crescita

AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI

TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	μg/m ³	< 100
Certificazione	-	-	Floorscore®

MARCATURA CE DI CONFORMITA'

	EN 14041	-	
---	----------	---	---

(1) L'attuazione di un regime di pulizia efficace è la migliore difesa contro le infezioni.